

## Зделайте запрос на e:mail и менеджеры оперативно вышлют вам полную инструкцию по применению

### Инструкция по смешиванию люминофора

В чистую сухую емкость с герметичной крышкой залейте необходимое количество лака. В приготовленный лак введите необходимое количество отвердителя (если база предполагает собой добавления отвердителя). Полученное соединение хорошо перемешайте.

В лак, смешанный с отвердителем, введите люминофор. Количество вводимого люминофора составляет % в объеме от

В лак, смешанный с люминофором, введите цветной пигмент. Количество вводимого пигмента составляет 4-5% от 100% веса люминофора, вводимого в лак.

### Варианты лаков для различных поверхностей.

Метал, пластик – автомобильный, акриловый, двухкомпонентный .

Дерево, бетон – полиуретановый лак (Однокомпонентный).

Х/б ткань – спецкраска.

Цветы – «аквалак» для стен и потолков.

Сферы применения:

1. Краски: флуоресцентные краски – это смесь флуоресцентного пигмента и особого связующего средства. Используемое связующее средство должно быть высокой прозрачности и должно быть подобрано с учетом материала, который будет краситься, и с учетом метода покраски (кистью, напылением и т.д.) Желательно использовать связующее вещество со способностью улучшать характеристики световой стабильности.....